

Karpix

FICHA TÉCNICA

Versión 2026



Eliminar suciedad suelta, polvo, grasa o pintura suelta. Aplicar el producto puro o diluido con brocha, esponja o pulverizador. Dejar actuar de 5 a 15 minutos. Enjuagar con abundante agua y secar bien. Aplicar la pintura o recubrimiento final de inmediato para evitar reoxidación.

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES:

Compatible con: Hierro, acero, superficies metálicas oxidadas. Evitar contacto con: Aluminio, cobre, zinc, pintura fresca o superficies no metálicas. Realizar prueba en zonas pequeñas.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):

Gautes de nitrilo o neopreno. Gafas de seguridad o careta facial. Mascarilla si se aplica en espacios cerrados. Ropa de trabajo o delantal impermeable.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

No verter en cuerpos de agua ni alcantarillado. Producto no biodegradable. Disponer residuos según normativas ambientales locales.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el envase bien cerrado y en posición vertical. Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar contacto con productos alcalinos o metálicos reactivos. Temperatura recomendada: 10°C – 30°C.

PRECAUCIONES DE USO:

Producto corrosivo: evita contacto con la piel, ojos y ropa. No inhalar vapores ni ingerir. Usar siempre equipo de protección. En caso de contacto con ojos o ingestión, acudir al centro de salud. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:

El producto **ACONDICIONADOR PARA METALES KARPPIX** tiene un tiempo de vida útil de 24 meses.

ACONDICIONADOR PARA METALES KARPPIX

El **ACONDICIONADOR PARA METALES KARPPIX** es un tratamiento químico diseñado para limpiar, desoxidar y activar superficies metálicas antes del pintado o recubrimiento. Genera una capa pasivante fosfatada que mejora la adhesión de pinturas y protege contra la corrosión. Ideal para uso industrial, automotriz y estructuras metálicas expuestas a condiciones ambientales adversas.

Oxidación leve o mantenimiento: 1:2 con agua

Tratamiento previo fuerte: Usar puro o 1:1

USOS DEL PRODUCTO:

- Tratamiento previo al pintado de metales ferrosos
- Limpieza y pasivación de estructuras metálicas, chasis, rejas, puertas.
- Preparación de superficies en carrocería automotriz y metalmecánica.
- Ideal para procesos de mantenimiento, restauración y fabricación.
- Aprox. 6 a 10 m² por litro según la condición de la superficie y tipo de aplicación

PRESENTACIONES:

Se presenta en volúmenes por litro

- **Botellas:** 0.25 L., 0.35 L., 0.40 L., 0.50 L., 0.65L., 0.90 L., 1.00 L., 2.00 L.
- **Galoneras:** 3.00 L., 3.50 L., 3.78L., 4.00 L., 5.00 L.
- **Bidones:** 18.00 L., 19.00 L., 20.00 L.
- **Cilindro:** 160 L., 200L.
- **IBC:** 1000 L.



PROPIEDADES QUÍMICAS :

PROPIEDADES	VALOR
Apariencia	: Líquido.
Color	: Sin color
Olor	: Característico
pH (Directo)	: 1.5 – 2.5
Densidad (20°C)	: 1.05 g/ml – 1.10 g/ml
Solubilidad	: Completamente soluble
Ingrediente activo	: Ácido fosfórico.



CORPORACION VALCA S.R.L.
20563736918
Av. Lima Mz. A Lt. 1. Av. Parcela 2 San Lorenzo
(Fdo. Cuadros) Carabaylo – Lima, Perú
Ventas@valca.com.pe
☎ 949 044 640 / 960 488 267 / 977 988 612



valca
.com.pe